

## tesa® 4952

### Kétoldalas PE-hab ragasztószalag

tesa® 4952 kétoldalas PE-hab ragasztószalag szerkezeti ragasztási alkalmazásokhoz. Rendkívül alkalmazkodó PE-hab hordozóból és ragadós akril ragasztóanyagból áll. A tesa® 4952 kiváló tükör bútorlaphoz való rögzítéshez.

#### Termékelőnyök:

- Flexibilis ragasztóanyag különféle hordozófelületeken való erős azonnali ragasztáshoz
- Kültéri használatra teljes mértékben megfelelő: UV-, víz- és öregedésálló
- Kiegyenlíti a különböző anyagok hőtágulásának eltérését
- Nagy azonnali ragasztási szilárdság még kis rögzítő nyomás esetén is
- Nagyon jó hidegstressz abszorpció

#### Fő alkalmazási terület

- Bútortükrök felragasztása
- Autótükrök felragasztása
- Funkcionális szegélyek, profilok felragasztása
- Dekoratív burkolatok felragasztása

#### Műszaki adatok

|                        |                |                        |                     |
|------------------------|----------------|------------------------|---------------------|
| ▪ Hátlap anyaga        | PE hab         | ▪ Szakítószilárdság    | 10 N/cm             |
| ▪ Szín                 | fehér          | ▪ Liner típusa         | pergamen            |
| ▪ Teljes vastagság     | 1150 µm        | ▪ Fedőfólia színe      | barna               |
| ▪ Ragasztóanyag típusa | akril ragasztó | ▪ Fedőfólia vastagsága | 70 µm               |
| ▪ Szakadási nyúlás     | 200 %          | ▪ Fedőfólia súly       | 80 g/m <sup>2</sup> |

#### Tapadás

|                          |          |                              |          |
|--------------------------|----------|------------------------------|----------|
| ▪ acélhoz (kezdeti)      | 6.5 N/cm | ▪ acélhoz (14 nap után)      | 8.0 N/cm |
| ▪ ABS-hez (kezdeti)      | 5.0 N/cm | ▪ ABS-hez (14 nap után)      | 8.0 N/cm |
| ▪ alumíniumhoz (kezdeti) | 5.0 N/cm | ▪ alumíniumhoz (14 nap után) | 8.0 N/cm |
| ▪ PC-hez (kezdeti)       | 5.0 N/cm | ▪ PC-hez (14 nap után)       | 8.0 N/cm |
| ▪ PE-hez (kezdeti)       | 2.7 N/cm | ▪ PE-hez (14 nap után)       | 2.8 N/cm |
| ▪ PET-hez (kezdeti)      | 5.0 N/cm | ▪ PET-hez (14 nap után)      | 7.0 N/cm |
| ▪ PP-hez (kezdeti)       | 2.8 N/cm | ▪ PP-hez (14 nap után)       | 5.5 N/cm |
| ▪ PS-hez (kezdeti)       | 5.0 N/cm | ▪ PS-hez (14 nap után)       | 7.5 N/cm |
| ▪ PC-hez (kezdeti)       | 5.0 N/cm | ▪ PC-hez (14 nap után)       | 8.0 N/cm |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04952>

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

## tesa® 4952

Kétoldalas PE-hab ragasztószalag

### Tulajdonságok

|                                   |         |                                   |       |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|-------|
| ▪ Hőmérsékletállóság rövid távon  | 80 °C   | ▪ Vegyszerálló                    | ● ● ● |
| ▪ Hőmérsékletállóság hosszú távon | 80 °C   | ▪ Lágyítószernek ellenálló        | ● ●   |
| ▪ Tapadóképeség                   | ● ● ●   | ▪ Statikus szakítószilárdság: 23° | ● ● ● |
| ▪ Öregedésállóság (UV)            | ● ● ●   | ▪ Statikus szakítószilárdság: 40° | ● ● ● |
| ▪ Nedvességállóság                | ● ● ● ● |                                   |       |

Értékelés a vonatkozó tesa® termékínálaton keresztül: ● ● ● ● nagyon jó ● ● ● jó ● ● közepes ● gyenge

### Kiegészítő információk

A tesa® 4952-t tűkörragasztás tekintetében az LGA intézet tesztelte és hagyta jóvá. A jelentés száma: IWQ FSG 329 1189.

Szakítószilárdság:

- azonnal: hab hasadása Acélon, Alumíniumon, ABS-en, PC-n, PS-n, PET-n, PVC-n
- 14 nap után: hab hasadása Acélon, Alumíniumon, ABS-en, PC-n, PS-n, PET-n, PVC-n

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04952>

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.