

SikaColor FF folyékony festék

Folyékony festék színezett transzportbeton előállításához

Felhasználási terület:

A SikaColor FF folyékony festék pigmentekből előállított vizes oldat, amely vasalt és vasalatlan betonok színezéséhez ajánlott.

A SikaColor FF folyékony festék különösen alkalmas:

- n színes transzportbetonok előállításához,
- n színezett betonok optimalizálásához,
- n színezett látszóbetonok megformálásához.

Tulajdonságok, hatás:

A SikaColor FF folyékony festék egy felhasználásra kész pigment-készítmény, melyet kifejezetten a transzportbetonipar számára fejlesztettek ki.

A SikaColor FF folyékony festék előnyösen használható:

- n az európai betonszabvány szerinti vasbetonokhoz,
- n tiszta és pormentes munkavégzés igénye esetén,
- n csomómentes pigment-eloszlást tesz lehetővé,
- n biztosítja a pigmentek erőteljes megjelenését,
- n egyszerű adagolást tesz lehetővé,
- n nagyobb projektek esetén adagolóberendezéssel adagolható,
- n mind a kész betonkeverékbe, valamint
- n közvetlenül a mixerkocsiba is adagolható.

Forgalmazási és egyéb engedélyek:

- n Megfelel az MSZ EN 12878 európai szabvány szerinti pigmentekre vonatkozó, cement és mészkötésű építőanyagok színezési követelményeinek.
- n Az Európai Unió minden országában alkalmazható.

Adagolás:

A SikaColor FF folyékony festékből:

- n kb. 3,0 – 10,0% szükséges a cement tömegére vonatkoztatva.
- n Legnagyobb megengedett adagolási mennyiség 10,0% a cement tömegére vetítve.

Műszaki adatok:

Megnevezés / szín / sűrűség / szárazanyag tartalom

FF-110	/ folyékony piros	/ 1,80-2,00 g/cm ³	/ 57,0-63,0 %
FF-120	/ folyékony piros	/ 1,80-2,00 g/cm ³	/ 57,0-63,0 %
FF-130	/ folyékony piros	/ 1,80-2,00 g/cm ³	/ 57,0-63,0 %
FF-920	/ folyékony sárga	/ 1,40-1,60 g/cm ³	/ 42,5-47,5 %
FF-960	/ folyékony sárga	/ 1,30-1,50 g/cm ³	/ 42,5-47,5 %
FF-610	/ folyékony barna	/ 1,50-1,70 g/cm ³	/ 47,5-52,5 %
FF-655	/ folyékony barna	/ 1,75-1,95 g/cm ³	/ 57,0-63,0 %
FF-330/1	/ folyékony fekete	/ 1,40-1,60 g/cm ³	/ 47,5-52,5 %
FF-360	/ folyékony fekete	/ 1,50-1,70 g/cm ³	/ 47,5-52,5 %
FF-GN	/ folyékony zöld	/ 1,85-2,05 g/cm ³	/ 57,0-63,0 %
FF-18225	/ folyékony fehér	/ 1,65-1,85 g/cm ³	/ 57,0-63,0 %
FF-18212	/ folyékony kék	/ 1,60-1,80 g/cm ³	/ 51,0-57,0 %

Viszkozitás: 300 – 500 mPas



Felhasználási utasítás:	<ul style="list-style-type: none"> n A SikaColor FF folyékony festéket a kész betonkeverékhez adagoljuk. n A SikaColor FF folyékony festék adagolható mind a transzportbeton üzemben, mind közvetlenül a mixerkocsiba. n A keverési időnek m³-ként legalább 2 percnél kell lennie. n Mixerkocsiba történő adagolás esetén a keverés időtartama legalább 10 perc legyen. n Alapvető fontosságú, hogy a SikaColor FF folyékony festék mindenképpen egyenletesen elkeveredjen a betonban. n „Ufo” konténer esetén a homogenizálás a sűrített levegős csatlakozással egyszerűen megoldható. n Felhasználás előtt az alkalmazó saját vizsgálata szükséges.
--------------------------------	---

Munka- és környezetvédelem:	<ul style="list-style-type: none"> n Veszélyesség szerinti besorolása: nem veszélyes készítmény. n Szállítási osztályba sorolása szerint: normál, veszélytelen kereskedelmi áru. n Lehetőleg kerüljük a bőrrel, szemmel való kontaktust. n A termékhez egy biztonsági adatlap igényelhető, amely a raktározás,állítás és használat közbeni biztonságos kezeléshez szükséges adatokat tartalmazza. n A csomagoláson feltüntetett utasításokat be kell tartani.
------------------------------------	--

Minőségbiztosítás és –ellenőrzés:	<ul style="list-style-type: none"> n A SikaColor FF folyékony festéket a gyártás során az EN 12878 európai szabvány szerinti szigorú saját minőségellenőrzésnek vetik alá. n A gyártó a minőségbiztosítási rendszert az ISO 9001 szerint működteti.
--	---

Tárolás, szavatosság:	<ul style="list-style-type: none"> n Fagytól, erősebb napsugárzástól és szennyeződésektől óvni kell. n Ömlesztett szállításkor tiszta tartályt, tárolót kell használni. n Felhasználás előtt alaposan homogenizálni kell. n Eltartható bontatlan, eredeti, zárt tartályokban a gyártástól számított legalább 6 hónapig.
------------------------------	---

Kiszerezés:	<table> <tr> <td>Kanna:</td> <td>30 kg bruttó=nettó</td> </tr> <tr> <td>Hordó:</td> <td>100 kg nettó</td> </tr> <tr> <td>Konténer („Ufo”):</td> <td>1000 kg nettó</td> </tr> </table>	Kanna:	30 kg bruttó=nettó	Hordó:	100 kg nettó	Konténer („Ufo”):	1000 kg nettó
Kanna:	30 kg bruttó=nettó						
Hordó:	100 kg nettó						
Konténer („Ufo”):	1000 kg nettó						

Jogi tudnivalók:	<p>Az információknak és különösen a Sika termékek alkalmazására és végfelhasználására vonatkozó felhasználási ajánlásoknak a Sika Services AG (CH-8048 Zürich, Tüffenwies 16, Svájc) által történt megadása a termékekre általánosan elfogadott ismeretek és tapasztalatok alapján jóhiszeműen történt, feltételezve, hogy azokat a szokásos körülmények között helyesen raktározzák, kezelik és használják fel. Minden utasításunk az adott időszakra általánosan elfogadott általános üzleti feltételeink hatálya alá tartozik. A felhasználónak a termékre vonatkozóan mindig a műszaki termékismertető legújabb kiadását kell figyelembe vennie, amelynek példányát kívánságra rendelkezésre bocsátjuk.</p>
-------------------------	---

Forgalmazza:	<p>Sika Hungária Kft. H – 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6. Telefon: +36 1-371 2020 Fax: +36 1-371 2022 info@hu.sika.com / www.sika.hu</p>
---------------------	--

